



# SANAFARBE - I

**Intonachino decorativo, risanante, pigmentato, traspirante, al grassello di calce**

**Scheda tecnica n° 9.05.01**

Aggiornamento: Gennaio 2011 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti

## DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Intonachino naturale, protettivo, decorativo, traspirante, pigmentato, atossico, antimuffa naturale, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino ( polvere di marmo ). Formulazione preparata secondo le ricette della tradizione, per l'impiego negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

## INGREDIENTI

Grassello di calce stagionato, farine di botticino ( polvere di marmo ), pigmenti naturali.

## PARAMETRI BIOEDILI

- solventi ..... assenti  
- diluenti ..... assenti  
- emanazioni nocive ..... assenti  
- traspirabilità ..... elevata  
- attitudine antimuffa ..... elevata  
- attitudine antibatterica ..... elevata  
- pigmentazione ..... naturale

## CARATTERISTICHE

Aspetto..... opaco (GLOSS = 0)  
Aspetto fisico ..... pasta tixotropica  
Massa volumetrica a 20°C .... 1,77 kg/dm<sup>3</sup> ( UNI 8910 )  
residuo secco in peso..... 72 % ( UNI 8906 )  
presa di sporco ..... < 3 (3) E ( UNI 10792 )  
colori pastello ..... a cartella  
(limitati alla produzione della linea alla calce)  
resistenza alla diffusione del vapore ..... Sd = 0,177  
(spessore 2500 μm)  
permeabilità al vapore ..... μ = 71 (spessore 2500 μm)  
permeabilità all'acqua ..... w = 0,46 (kg/m<sup>2</sup> x h0,5)  
Ph..... 13  
Punto di fiamma..... NO  
Punto di accensione..... NO  
Capacità antimuffa ..... elevata  
Capacità antibatterica ..... elevata  
Intervallo termico d'applicazione ..... +8°C /+30°C  
Conservabilità protetta ..... 12 mesi

Possibilità di demolizione termica, prodotti di reazione

pericolosi, informazioni di pericolo, secondo la corretta destinazione d'uso e le condizioni di immagazzinaggio:  
NESSUNO

\*Codificazione prodotto cartella colori: C

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.: preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse. Stendere SANAFARBE-I, in due mani: la prima, di semplice deposizione, con frattazzo d'acciaio, la seconda di stesura e finitura, con frattazzo di spugna. L'applicazione della seconda mano dovrà essere effettuata, quando la prima mano inizierà ad asciugare, in una delle due condizioni suggerite: con frattazzo asciutto, per superfici uniformi, con frattazzo inumidito, per superfici anticate. SANAFARBE-I è secco al tatto dopo 4 ore, può essere sovrapplicato dopo 2 - 5 ore, mentre risulterà secco in profondità dopo 16 - 32 ore. Non applicare con temperature inferiori a +8°C; evitare la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione, delle superfici fresche.

N.B. In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.

**CONFEZIONI:** Secchi kg 5 e 25

**CONSUMI:** 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>.

## VOCE DI CAPITOLATO

Finitura protettiva, decorativa e sanificante di involucri murari, mediante applicazione dello specifico intonachino naturale, atossico, traspirante, antimuffa ed antibatterico SANAFARBE - I di AZICHEM srl, bioedile, conforme alla Direttiva CEE 89/106, a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino (polvere di marmo) e pigmenti naturali, per un consumo di 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



**aziChem**  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185/604365  
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it - www.sanageb.it