



SANAREG

Soluzione reattiva di composti di ammonio per l'inibizione della motilità salina

Scheda tecnica n° 10.03.01

Aggiornamento: Gennaio 2011 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Soluzione reattiva di composti di ammonio in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio con spiccate caratteristiche idrorepellenti e stabilizzanti, specifica per i trattamenti preliminari contro la motilità salina dei corpi murari, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

INGREDIENTI

Composti di ammonio, acqua distillata.

PARAMETRI BIOEDILI

- resine e solventi assenti
- diluenti assenti
- traspirabilità muraria dopo applicazione ... immutata

CARATTERISTICHE

aspetto soluzione
colore paglierino
odore ammoniacale
pH 8,5
densità a 20°C 980 kg/m³
natura dell'azione antisalina fisica
intervallo termico di applicazione + 8/+30°C
conservabilità protetta 12 mesi

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Rimuovere gli imbrattamenti e le manifestazioni saline mediante energica spazzolatura; eliminare quindi la polvere residua. Le superfici dovranno risultare asciutte all'atto dell'applicazione.

Applicare SANAREG mediante nebulizzazione, procedendo dal basso verso l'alto: l'applicazione può anche avvenire con pennello a setole naturali lunghe.

Dopo qualche ora rimuovere le eccedenze superficiali. Nel caso di successiva applicazione di intonaci, pitture ecc., risciacquare preliminarmente ed accuratamente le superfici trattate. SANAREG è una soluzione moderatamente caustica nella fase applicativa: non ingerire, indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, adottare i necessari accorgimenti.

CONFEZIONI

Bottiglia lt 2 - Taniche lt - 5 - 10 e 25

CONSUMI: 0,15 litri/m².

ATTENZIONE

Da non utilizzare per superfici destinate a restare "a vista" salvo verifica preliminare dei risultati applicativi.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento preliminare degli involucri murari, volto alla inibizione della motilità salina, mediante applicazione della specifica soluzione reattiva di composti di ammonio SANAREG di AZICHEM srl, bioedile, conforme alla Direttiva CEE 89/106, per un consumo di 0,15 litri/m².

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185/604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it - www.sanageb.it