



SANAXIL - FILLER

Fondo anticavillature microporoso, al silicato di potassio, per facciate esterne verticali

Scheda tecnica n° 9.03.03

Aggiornamento: Gennaio 2011 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Mano di fondo "anticavillatura" a base di inerti silicei di differenti granulometrie, silicato di potassio, microfibre e specifici agenti, in uno speciale mix in grado di fornire i parametri prefissati: impermeabilità all'acqua, idrorepellenza, permeabilità al vapore, disponibile in due differenti granulometrie. Specifico per la bonifica di facciate esterne verticali caratterizzate da significative presenze di cavillature da ritiro, anche di larghezza sino a 1 mm, per la regolarizzazione di rappezzi, di aree con differenti granulometrie ed assorbimento. Utilizzabile anche come fondo per ottenere un effetto "rustico" della finitura. Particolarmente adatto per la bonifica antifessurativa di edifici soggetti a tutela in quanto "beni culturali".

INGREDIENTI

Silicato di potassio stabilizzato, aggregati silicei, pigmenti naturali.

PARAMETRI BIOEDILI

struttura minerale
diluenti e solventi assenti
emanazioni nocive assenti
tossicità assente
traspirabilità buona
attitudine antimuffa elevata
attitudine antibatterica elevata
pigmentazione naturale

CARATTERISTICHE TECNICHE

aspetto opaco - sabbato
gamma colori a richiesta*
granulometrie disponibili 0,2 mm - 0,4 mm
peso specifico 1,9 kg/dm³
consistenza tixotropica
secco al tatto dopo 4 ore a 20°C
sovrapplicabile dopo 2 - 5 ore a 20°C
secco in profondità dopo 16 - 32 ore
diluizione (con SANAXIL FIX) 10 - 15%
consumo indicativo 0,30 - 0,50 kg/m²
intervallo termico d'applicazione +5°C/+30°C
conservabilità protetta 12 mesi (teme il gelo).
Manipolare seguendo le indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni e sulla specifica scheda.

* Codificazione prodotto cartella colori: X

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

SANAXIL FILLER, per la sua natura minerale e l'adesione chimica che realizza, rappresenta una sensibile rivoluzione dei tradizionali concetti di adesione ai supporti: penetra profondamente nelle porosità, reagisce con i componenti del tessuto murario dando luogo ad un insieme "silicizzato" omogeneo ed indissolubile e traspirante, non forma pellicole, è idrorepellente, è inattaccabile da muffe e microrganismi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

SANAXIL FILLER è da utilizzare esclusivamente per le bonifiche e le condizioni precedentemente riportate. Può essere applicato a rullo o pennello previa diluizione con il 10 - 15% di SANAXIL-FIX. E' sempre consigliabile trattare preliminarmente i supporti con lo specifico fissativo SANAXIL FIX (tal quale, o diluito con acqua sino ad un rapporto 1:1).

PRECAUZIONI APPLICATIVE

Durante l'applicazione proteggere vetri, metalli smaltati, alluminio, piastrelle lucide ecc. che possono essere opacizzate dal contatto accidentale con soluzioni di silicati.

AVVERTENZE

Non applicare in presenza di temperature ambiente inferiori a + 5°C o superiori a 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di piovosità e di umidità elevata. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

CONFEZIONI

secchi da 25 kg

CONSUMI

0,30 - 0,50 kg/m² in due mani (consigliate)

N.B. In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.

VOCE DI CAPITOLATO

La bonifica "anticavillature" delle facciate verrà realizzata mediante applicazione, in almeno due mani, date a rullo o pennello, dello specifico "fondo microporoso" minerale SANAXIL FILLER di AZICHEM srl, ad adesione silicizzate, idrorepellente, inattaccabile da muffe e microrganismi, per un consumo di 0,30 - 0,50 kg/m² in due mani.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185/604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it - www.sanageb.it