



SANAZIEG

Stucco adesivo per stilature, colmature e cosmesi di murature a "facciavista"

Scheda tecnica n° 2.04.01

Aggiornamento: Gennaio 2011 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Composto adesivo ad elevata traspirabilità e modellabilità, a base di calce idraulica, per la colmataura delle fughe tra elementi in pietra, mattoni, modanature, manufatti decorativi ecc., negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Può essere addizionato con terre coloranti, aggregati ornamentali ecc.

INGREDIENTI

Calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre naturali.

PARAMETRI BIOEDILI

- cemento assente
- resine e solventi assenti
- aggregati radioemissivi assenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

colore nocciola
diametro massimo 0,8 mm
densità a 24 ore 1800 kg/m³
vita utile a 20°C 60'
completo indurimento dopo 30 giorni
adesività ed aderenza elevate
rimozione a fresco agevole
acqua d'impasto 14 - 16% in peso
temperatura minima di utilizzo +8°C
temperatura massima di utilizzo +30°C
conservabilità protetta 12 mesi

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANAZIEG e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata.

Applicare con cazzuola, stuccatrice meccanica, ecc., negli interstizi puliti, esenti da polvere e saturati con acqua (saturi a superficie asciutta).

Per mettere in luce l'aggregato, operare con una spugna o un pennello umido, quando inizia l'indurimento

dello stucco. Per asportazioni più significative spruzzare idonee soluzioni ritardanti immediatamente a seguito della stesura.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata. L'acqua di impasto indicativamente necessaria è pari al 14 - 16% in peso (3,5 - 4 litri per sacco da 25 kg).

CONFEZIONE

Sacco kg 25

CONSUMI

1800 kg/m³ (18 kg/cm²) consumo per colmature fughe in murature di mattoni: 6 - 10 kg/m².

VOCE DI CAPITOLATO

Le colmature tra gli interstizi e gli interventi di cosmesi muraria nelle murature "facciavista" verranno effettuati con lo specifico stucco adesivo, bioedile SANAZIEG di AZICHEM srl, a base di calce idraulica, di colore nocciola, conforme alla Direttiva CEE 89/106, applicato a cazzuola, stuccatrice meccanica ecc., per un consumo di circa 6 - 10 kg/m², su supporti convenientemente preparati.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185/604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it - www.sanageb.it